



CHRYSO®Fluid Optima 220

Plastifiant - Réducteur d'eau





Descriptif

CHRYSO[®]Fluid Optima 220 est un plastifiant – réducteur d'eau à fonction superplastifiant de nouvelle génération, à base de polycarboxylate modifié particulièrement recommandé pour le béton prêt à l'emploi et les chantiers de génie civil.

CHRYSO[®]Fluid Optima 220 est destiné à créer une forte réduction d'eau et/ou une augmentation de l'ouvrabilité du béton. Il permet de réaliser des bétons avec un long maintien d'ouvrabilité sans retard de prise. Ainsi CHRYSO[®]Fluid Optima 220 peut être utilisé dans une gamme étendue de bétons.

CHRYSO[®]**Fluid Optima 220** est particulièrement adapté à la formulation de bétons auto-plaçants homogènes ayant une capacité de remplissage élevée.

CHRYSO[®]Fluid Optima 220 est compatible avec la majorité des ciments.

Caractéristiques

Nature : liquide
Couleur : brun

Densité (20° C) : 1,05 ± 0,02

■ pH: 5,0 ± 1,0

Teneur en ions Cl⁻ : ≤ 0,10 %
Na₂O équivalent : ≤ 1,0 %

Extrait sec (halogène): 21,6 % ± 1,0 %
 Extrait sec (EN 480-8): 21,8 % ± 1,0 %

Conditionnement

Vrac

Tonnelets de 60 L

Fûts plastiques de 215 L

Cubitainers de 1000 L

Conformité

CHRYSO® Fluid Optima 220 est un plastifiant – réducteur d'eau qui satisfait aux exigences réglementaires du marquage CE. La déclaration correspondante est disponible sur notre site internet. CHRYSO® Fluid Optima 220 est conforme au référentiel de certification NF 085, dont les spécifications techniques sont celles de la partie non harmonisée de la norme NF EN 934-2.

AFNOR - 11 avenue F. de Pressensé - 93571 Saint Denis La Plaine cedex - France

Application

Domaines d'application

- BPE
- Ouvrages d'art
- BHP BTHP
- Bétons plastiques à très fluides
- Bétons auto-plaçants

Mode d'emploi

Plage de dosage : 0,3 à 2,0 kg pour 100 kg de ciment. CHRYSO®Fluid Optima 220 doit être ajouté de préférence dans l'eau de gâchage.

Dans le cas d'un ajout différé sur le béton frais et dans un camion malaxeur, il est nécessaire de malaxer à grande vitesse 1 minute par m³ de béton (avec un minimum total de 6 minutes).

L'efficacité maximale de CHRYSO®Fluid Optima 220 doit être déterminée après des essais de convenance prenant en compte les caractéristiques rhéologiques et les performances mécaniques souhaitées pour le béton.

Selon les applications prévues, il est possible d'utiliser CHRYSO®Fluid Optima 220 en synergie avec d'autres adjuvants CHRYSO®.

Précautions

- Stocker à l'abri du gel.
- En cas de gel, le produit conserve ses propriétés une fois dégelé et homogénéisé par agitation.
- Durée de vie : 9 mois.







1 1-28

CHRYSO®Fluid Optima 220

Plastifiant - Réducteur d'eau





Sécurité

CHRYSO® Fluid Optima 220 est un produit classé "sans danger". Le port d'équipements de protection individuelle est recommandé

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.chryso.com.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs

pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes. "Se renseigner sur la dernière mise à jour "

Dernière modification :

